

# THERMO-LUCERNARIOS SHIELD

Ficha técnica 18.01

## **DESCRIPCIÓN**



Pintura impermeabilizante y correctora térmica, formulada con membrana de poliuretano alifático en base acuosa y micropigmentos especiales reflexivos, que actúan como un escudo protector de lucernarios y claraboyas, contrarrestando la radiación solar, hasta casi en un 90 %.

#### **APLICACIONES**

#### Indicado para:

- Impermeabilización, minimización de reflejos solares y protección de lucernarios y claraboyas con problemas de filtraciones de agua.
- Corrección térmica sin juntas, rechazando las radiaciones infrarrojas que generan un calor excesivo en las estancias interiores.
- Estancias y locales donde se requiera un ahorro energético, tanto en climas fríos con el ahorro de calefacción o en climas cálidos, con ahorro de frigorías.
- Se mantiene firme frente a roturas de lucernarios sobre todo de vidrio o fibra, ya que genera un cuerpo en forma de lámina continua sin juntas.
- Protección de los rayos ultravioleta, que deterioran mobiliario y mercancías expuestas en el interior.

## **PROPIEDADES**

- Impermeable al agua de lluvia.
- Termoaislante y anti-condensación, al no favorecer el intercambio térmico.
- Elevada resistencia a la hidrólisis y los álcalis.
- Ausencia de tack.
- Transitable (a partir de 48 72 horas).
- Antideslizante, con la pulverización de cuarzo en capas intermedias y en fresco.
- Flexible y elástica incluso a bajas temperaturas
- Alta resistencia al exterior y a los rayos UV. No amarillea.

#### **SOPORTES**

- Lucernarios o claraboyas de policarbonato, fibra, vidrio...
- Soportes habituales de obra, previamente imprimados.



## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte debe estar perfectamente limpio, sin restos de polvo y totalmente seco. Lijar las superficies pulidas para abrir el poro.
- Sanear los soportes degradados (pinturas mal adheridas, moho, musgo...). En caso de moho, musgo, etc, limpiar previamente la superficie con agua y lejía, y aplicar el fungicida Fungilev.
- Comprobar la solidez y el anclaje del soporte con catas de estabilidad.

#### MODO DE EMPLEO

- 1. Mezclar bien el producto hasta su completa homogeneización (se puede añadir hasta 8-15% de agua limpia si fuere necesario).
- 2. Aplicar dos, tres o las capas finas de Thermo Lucernarios Shield necesarias para llegar al consumo mínimo recomendado; con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado (air-less, air-mix, pistola aerográfica, equipo de baja presión). Se recomienda aplicar con pistola aerográfica, para un obtener acabado homogéneo. En función de la opacidad requerida, aumentar la carga o las capas de pintura. Espesor máximo: 0'75 - 1 mm por capa.
- 3. Dejar secar entre capa y capa un mínimo de 8 12 horas (variable según espesor y humedad).

#### **CONSUMO RECOMENDADO**

0,4 - 2,5 L/m<sup>2</sup> (en varias capas), dependiendo de la opacidad requerida e impermeabilización necesaria en cada caso

## **RECOMENDACIONES DE USO**

- Temperatura de aplicación entre 5 45 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas, incidencia solar directa, fuerte viento o con lluvia.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de la aplicación.

## **ALMACENAMIENTO**

El material debe conservarse en lugar fresco, a temperatura de entre 5 – 45 °C, evitando la exposición directa al sol. Hasta 1 año a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

#### **PRECAUCIONES**

Pol. Ind. La Mina C/ Uno, nave 6 12520 Nules (Castellón)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Prevenir que el producto se adhiera y se seque en las paredes del envase. La formación de grumos provocaría embozos de pistola y dificultaría la aplicación.



## **PRESENTACIÓN**

- Botes de polipropileno de 15 L. Palés de 495 kg (33 botes).
- Cubetas de polipropileno de 2,5 L. Palés de 320 kg (128 botes).
- Color translúcido blanquecino.

## **ESPECIFICACIONES**

Translúcido Color

Satinado alto **Aspecto** 

 $1 \text{ kg/L} \pm 5\%$ Densidad

Dilatación consentida 300 %

Reducción radiación IR 52%

80% Reducción radiación UV

Reducción luz visible 20-25 %



La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.